

## 睿晨外墙调色专用漆

### 产品简介：

■概况晨阳睿晨外墙调色专用漆，精选优质丙烯酸树脂、进口助剂辅以先进工艺精制而成。产品遮盖力好，保光保色性好，耐水、耐碱性能高，具有较强的抗酸碱和附着能力，是翻新旧墙面和装修新墙面既经济又具效果的装饰美化材料。

■光泽|哑光。

■颜色|按晨阳专用色卡所示色彩，亦可按客户所提供的颜色配置。

### 产品特点：

- 色浆相容好，展色优异，减少浮色发花；
- 施工方便，性价比高；
- 遮盖力高，附着力强；
- 耐水，耐碱，保光保色性强。

### 使用说明：

■施工方法 | 辊涂、刷涂、喷涂。

■稀释 | 使用前应搅拌均匀，为达到最佳涂刷效果，辊涂、刷涂时可添加不多于 20%的清水稀释。若使用无气喷涂，可添加不多于 10%的清水。（CY3 以上的深颜色建议施工时尽量少加水或不加水稀释）。

■基材处理 | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

■施工环境 | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，雨水及沙尘等极端天气暂停施工。

■重涂时间 | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。

■工具清理 | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

■理论耗漆量 | 6-10 m<sup>2</sup>/kg/单遍(干膜厚度约 30 微米)，因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

■建议 | 建议配套晨阳外墙抗碱底漆，涂膜效果尤佳。

### 安全事项

■危害说明 | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

■预防措施 | 避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。

■事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

■安全贮存 | 5℃以上，35℃以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规。(弃置前请参阅产品安全技术说明书)。

■ 环保事项：

有害物质含量符合国家标准《GB24408-2009 建筑用外墙涂料中有害物质限量》中的规定

■ 附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	外墙涂料
产品大类	面漆
产品用途	适用于别墅、酒店、学校、医院、写字楼和家居外墙的涂饰与保护
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量 $\leq$ 100g/L