

## 然采贝净味新一代内墙水漆

### 产品简介:

■ **概况** 晨阳然采贝净味新一代内墙水漆，精选优质原材料，采用晨阳全新无添加净味技术配合晨阳新一代皓白配方，在生产过程中无人为添加苯系物、甲醛，不含APEO，让家人更放心；该产品具有优异的附着力和遮盖力，不易透底，对墙面起到保护和美化的作用，为您提供靓丽如新的家居环境。

■ **光泽** 哑光

■ **颜色** 白色，亦可应客户需求调制中色或浅色颜色。

### 产品特点:

■ 净味技术

■ 皓白靓丽

■ 附着力佳

■ 遮盖好

### 使用说明:

■ **施工方法** | 辊涂、刷涂、喷涂，使用高压无气喷涂效果尤佳。

■ **稀释** | 用清水稀释，刷涂、辊涂最大兑水量 20%，无气喷涂最大兑水量 10%，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，以免影响漆膜性能，使用前应搅拌均匀。

■ **基材处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉菌和其它粘附物，保持表面清洁、干燥和平整，墙体表面含水率小于 10%，pH 值小于 10。旧墙面应用铲刀把不牢固的旧漆膜清除，并清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，并彻底干燥。

■ **施工环境** | 5-35℃，湿度小于 85%；夏季施工防止干燥过快，冬季施工禁止烘烤，沙尘天气施工紧闭门窗。

■ **重涂时间** | 以干膜 30 微米、25-30℃计：表干 30 分钟；硬干 60 分钟；重涂间隔 2 小时。

■ **工具清理** | 涂装中途停顿及涂装完毕后，请及时使用清水清洗所用器具。

■ **理论耗漆量** | 12-15 m<sup>2</sup>/L/单遍(干膜厚度约 30 微米)，因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。

■ **建议** | 建议腻子施工后涂刷一道晨阳配套底漆，增加腻子的致密性，同时能节约面漆用量，保证涂膜美观。建议喷涂两遍晨阳然采贝净味新一代内墙水漆。

### 然采贝净味新一代内墙水漆

Rancebel Odorless New Generation Interior Water-Based Paint

二氧化钛  $\geq 5\% - \leq 15\%$

根据《全球化学品统一分类和标签制度》(GHS), 该产品为非有害品, 无 GHS 分类。根据现有经验和资料, 在采取合适防范措施进行正常使用情况下, 无不利的环境健康影响, 请用户在使用前参阅化学品安全技术说明书。

#### 【危害说明】

施工时不慎沾及眼部、皮肤, 可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

#### 【预防措施】

不要让儿童及宠物进入施工区域, 并将产品放置于儿童接触不到的地方。避免吸入气体、烟雾、蒸气、喷雾等。使用中佩戴防护用具, 操作后清洗手部以及其他接触部位。

#### 【事故响应】

如沾及皮肤或头发, 请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部, 请立即用大量清水冲洗, 并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹, 请及时就医。

#### 【安全储存】

5℃以上, 35℃以下阴凉干燥处密闭储存, 避免阳光直射, 保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料等隔离存放。已稀释的涂料不要倒回原包装内, 产品开罐后请尽快使用。

#### 【废弃处置】

弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规(弃置前请参阅化学品安全技术说明书)。

#### 【其他注意事项】

如需求医: 随手携带产品容器或化学品安全技术说明书。使用前请详读化学品安全技术说明书。

请参阅化学品安全技术说明书

供应商信息详见桶身

化学事故应急咨询电话: 400-1619-777 (24h)

**环保事项:** 有害物质含量符合环保类国家标准中的规定(具体执行标准见标签)。

**附注:** 以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的, 但产品实际使用的环境则是多种多样, 不受我公司所约束, 不明之处, 请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 产品类型       | 内墙涂料                              |
| 产品大类       | 面漆光泽 (60°) ≤10                    |
| 产品用途       | 适用于别墅、酒店、学校、医院、<br>写字楼和家居内墙的保护与装饰 |
| 挥发性有机化合物含量 | 挥发性有机化合物含量 ≤50g/L                 |