



编号：JSR001 I

巨無坝柔韧型防水浆料（蓝色）

产品简介：

■**概况** 晨阳巨無坝柔韧型防水浆料是一种高性能柔性双组份水性防水浆料，采用专业防水改性高分子树脂作液料，以优质特种水泥及多种活性填料组成粉料，经科学配比精制而成，绿色高性能聚合物配方，能与基材形成坚固涂膜，并防止涂装疏漏。

■**适用范围** 适用于卫生间、厨房、阳台、水池、木地板防潮等工程，也可用于地下工程以及隧道、洞库等基层防水。

产品特点：

- 施工简单：涂刷施工无接缝，适应无积水潮湿基面
- 坚固防水：高度抗渗，高静水压下能有效保持防水结构
- 长效耐水：长期耐水浸泡，防水效果良好
- 具有柔韧性：覆盖细微裂纹，抵御轻微震动
- 蓝色防漏涂：蓝色涂膜，便于检查，确保不漏涂

使用说明：

■**施工方法** | 刷涂、辊涂。

■**基层处理** | 去除被涂刷面的粉尘、油脂、霉藻和其它粘附物，保持表面清洁、坚实及平整（对于孔洞及裂缝应先进行修补），吸收性基面施工前需用水充分润湿，但不能有明水。

■**液粉混合** | 液料：粉料：水=10：25：(0~1)，边搅拌边将粉料缓缓加入液料中，低速充分搅拌至混合均匀，可根据施工效果和施工难易增减兑水量，切忌超过最大兑水量，经混合后的防水浆料最好在一小时内使用完。

■**防水施工** | 防水浆料混合均匀后，可使用毛刷或辊筒进行施工，第一层完全固化后才可施工第二层防水，第二层与第一层呈垂直方向涂刷，施工中使用批刀将基层表面孔洞与缝隙填平，本品施工后可直接黏贴瓷砖。

■**施工环境** | 5-35℃，空气湿度小于 85%；低温高湿或基层有明水不宜施工。

■**参考用量** | 3-3.5 kg/m² (涂膜厚度约 1.5 mm)，因施工表面的粗糙程度不同，实际耗量与理论耗量也有所不同。

■**建议** | 建议配套晨阳防水涂装体系“绿水青山”施工工艺进行施工。

安全事项：

■**危害说明** | 施工时不慎沾及眼部或皮肤头发，可能会引起眼睛刺激或皮肤过敏反应。

■**预防措施** | 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于儿童接触不到的地方。使用中佩戴防护用具，操作后清洗手部以及其他接触部位。



编号：JSR001 I

■事故响应 | 如沾及皮肤或头发，请用大量肥皂水和清水冲洗。如沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。若皮肤出现刺激或皮疹，请及时就医。

■安全贮存 | 5°C以上，35°C以下阴凉干燥处密闭储存，避免阳光直射保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

■废弃处置 | 弃置涂料废物时应符合国家和地方的处置法规（弃置前请参阅产品安全技术说明书）。

环保事项：有害物质含量符合 HJ 457-2009《环境标志产品技术要求 防水涂料》中的规定。

附注：以上所列出的产品性能及其应用资料是在标准实验条件下获得的，但产品实际使用的环境则是多种多样，不受我们所约束，不明之处，请与河北晨阳工贸集团有限公司联系。



产品类型	防水涂料
产品大类	挥发固化型防水涂料 ^a
产品用途	适用于卫生间、厨房、阳台、水池、木地板防潮等基面无波动基层防水。
挥发性有机化合物含量	挥发性有机化合物含量≤ 10g/L
施工配比	配比以产品标签为准